

LEPIDLO NA ZRCADLA 47A

Vodovzdorné montážní lepidlo pro lepení zrcadel nebo skleněných prvků na běžné stavební povrchy mimo PE, PP a PTFE. Má výbornou přilnavost na většinu materiálů, nevyžaduje zvláštní přípravu podkladu, nenarušuje reflexní vrstvu zrcadel.

Technická data:

Báze	syntetický kaučuk
Konzistence	pasta
Systém vytvrzování	fyzikální vysychání a krystalizace
Otevřený čas (20°C/65% r.v.)	max. 15 min.
Specifická hmotnost	1,23 g/ml
Teplotní odolnost	-20°C až +60°C
Aplikační teplota	+5°C až +30°C



Charakteristika:

- velmi snadná aplikace
- nenarušuje zadní stěnu zrcadel
- vytváří pevný a trvanlivý spoj
- velmi dobrá přilnavost ke většině materiálů

Příklady použití:

- lepení zrcadel, skleněných a keramických obkladových prvků, polystyrenových i jiných izolačních panelů na běžné porézní stavební povrchy jako zdivo, omítka, obklady, dřevo, sádkarton, dřevotřískka apod.

Provedení:

Barva: béžová

Balení: kartuše 300ml

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Vhodné povrchy:

Podklady: všechny obvyklé povrchy mimo PE, PP, PTFE a bitumenové povrchy. Jeden z povrchů by měl být savý pro odvětrání rozpouštědla obsaženého v lepidle.

Stav povrchu: čistý, suchý bez prachu a mastnoty

Vždy doporučujeme provést předběžný test kompatibility.

Pracovní postup:

Nanášení: aplikační pistolí

Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Odřízněte špičku a aplikační pistolí naneste na zadní stranu zrcadla svislé pruhy lepidla ve vzdálenosti cca 5 cm od sebe. Zrcadlo rovnoměrně přitlačte na podklad a ihned opět odtrhněte. Lepidlo obtištěné na obou plochách nechte 15 minut zavadnout. Po té zrcadlo přiložte na místo a důkladně přitlačte po celé ploše. U větších zrcadel doporučujeme nanést lepidlo stěrkou celoplošně a velmi těžká zrcadla zafixovat na 24 hodin proti případnému posunu. Použité nářadí očistěte acetonem nebo ředidlem.

Pracovní teplota: +5°C až +30°C

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz.etiketa a bezpečnostní list výrobku.

Poznámky a doporučení:

- Díky široké škále typů zrcadel důrazně doporučujeme provést předběžný test kompatibility.
- Zrcadlo musí být zafixováno až do doby úplného vytvrzení lepidla. Doba fixace závisí na váze a velikosti zrcadla, vrstvě aplikovaného tmelu a okolních podmínkách (teplota, vlhkost).
- K lepení zrcadel na nesavý podklad použijte lepidla řady SOUDAL Fix ALL