

# Sandé

**SANDÉ - fantastická písková povrchová úprava do interiérů s překryvy barev**

Tato nová povrchová úprava s jemnou a „hladivou“ pískovou texturou, která obsahuje jemný přírodní křemíkový písek, propůjčí jakékoli stěně v interiéru fantastický, harmonický a efektní vzhled. Můžete ji ponechat matný, měkký, teplý a přírodní vzhled, nebo ji můžete dále doplnit svrchním nátěrem Velé Gold nebo Silver, čímž dostanete ještě působivější výsledek. Sandé se velmi snadno nanáší a má tu výhodu, že se dobře odstraňuje, pokud časem budete chtít svoji malbu změnit.



#### Směr použití:

Veškeré běžné stěny v interiéru, které lze malovat – stěny na bázi sádkokartonu i omítnuté zdivo.

#### Příprava povrchu:

Povrch musí být čistý, suchý a zbavený odpadávajícího nátěru. V případě starých a drobných stěn nebo špatně držícího nátěru naneste vrstvu základové barvy ADIFIX naředěné podle návodu a nechte ji zaschnout. Válečkem nebo štětcem naneste jeden nebo dva základové nátěry FONDO UNIVERSALE obarvené stejnou tónovací barvou Adicolor TINTER, kterou chcete použít pro povrch (použijte poměr ředění 1 dílu tónovací barvy na 2 litry produktu), a naředěné 20 až 30 % vody a nechte je 5–6 hodin zaschnout.

#### Příprava barvy:

Přidejte stanovené množství tónovací barvy Adicolor TINTER do bílé barvy SANDÉ, jak je uvedeno v příslušné tabulce barev, a pečlivě míchejte, dokud se barva dokonale nerozmíchá.

#### Aplikace:

Pomocí vhodného štětce Sandé naneste barvu na povrch krátkými křížujícími se tahy; štětec pokaždé obraťte a dbejte, aby se tahy překrývaly a aby byl písek rovnoměrně rozložen po celé stěně. Začněte s nanášením v horním rohu stěny a postupujte dolů.

Svrchní nátěr Velé Silver&Gold: barvu Sandé můžete ponechat v původním stavu, tj. s typickým zcela matným povrchovým efektem; pokud ale chcete, můžete po úplném zaschnutí barvy doplnit povrch jemnými zlatými nebo stříbrnými flitry. Naneste svrchní nátěr povrchové úpravy Velé Silver&Gold naředěné 20 % vody; použijte tentýž štětec Sandé a nanášejte nátěr opět křížujícími se nerovnými tahy.

Odstranění nátěru: nátěr Sandé má tu speciální vlastnost, že se velmi snadno odstraňuje, pokud se rozhodnete změnit malbu na stěně. Jednoduše stěnu navlhčete mýdlovou vodou a jakmile dobře nasákne, seškrábejte nátěr škrabkou nebo špachtlí.

#### Ředění:

Připraveno k použití, případně 5 až 10 % vody

#### Technické údaje:

Pokrytí	6 až 8 m <sup>2</sup> /litr barvy Sandé
Doba schnutí při 25°C	4 až 5 hodin (suchá na dotek)
Další nátěr	po 10 až 12 hodinách
Doba otevření	10 až 15 minut
Hmotnost	1600 ± 20 g/l
Viskozita (Brookfield, 20 °C)	25 000 až 28 000 mPa.s



#### Doporučení:

Barvu neaplikujte při teplotě vzduchu a povrchu nižší než 5 °C nebo vyšší než 28 °C. Pečlivě si vypočítejte pokrytí a velikost povrchu, aby vám barva během práce nedošla, což by mohlo vést k rozdílným odstínům. Dále doporučujeme smíchat barvu do jedné, pokud používáte pro jednu práci barvu z různých dodávek a nádob. Nářadí omyjte teplou vodou. Barvu skladujte na místě dobře chráněném před velkým teplem a mrazem.