

HB Body U933 Underbody

Nepřelakovatelná izolační hmota na bázi pryskyřic, kaučuku, asfaltu a vosku

- Zůstává elastická
- Dobrá přilnavost
- Rychle schne

Izolační hmota na bázi **umělých pryskyřic, kaučuku, asfaltu a vosku** odolná vlhkosti a solím. Používá se jen na spodní části karosérie. Rychle schne, nepraská a skvěle vyplňuje spáry a póry a **zůstává elastická při teplotách od -20°C do + 60°C**. Má velmi dobrou přilnavost jak na čistém povrchu, tak i na starých nátěrech. Je připravena ihned k použití, aplikuje se speciální pistolí UBS. Jemnější lze dosáhnout přidáním ředidla BODY 767 ECO THINN v množství 5-10 %). Nedá se přelakovat.




 **Odstín:** Černá

Informace k aplikaci

Povrchy před aplikací HB Body 933 Underbody musí být čisté, suché a zbaveny prachu. Odmastěte s HB Body 770 Antisil Normal. Jemnější struktury lze dosáhnout přidáním ředidla BODY 767 ECO THINN v množství 5-10 %). Nedá se přelakovat.

 **Poměr tužení:** Netuží se

 **Ředění:** Jen pro dosažení jemnější struktury 5-10 % ředidlo Body 767 Eco Thinn

 **Doba schnutí:** 2h /23°C

 **Doba schnutí IR:** 30min / 60°C

 **Protřepání:** 2-3min

 **Nastavení stříkací pistole UBS:** 4 - 5mm. Pressure 5-6 bar

 **Balení:** 1l

Teoretická vydatnost: 4-5 m²/l at 100 micron

Měrná hmotnost: 1.02 g/cm³

Pevný obsah: 56%

Čistění: 740 ACRYL NORMAL / 767 ECO THINN NITRO THINNER

Poznámka k produktu

Před aplikací ponechte produkt alespoň 24hod. při pokojové teplotě.

Skladování

Ve stinném místě při teplotě +5°C - +25°C

 **Používejte pracovní ochranné pomůcky:** dýchacích cest a očí

Hodnoty VOC

Maximální obsah VOC daný směrnici VOC (2004/42/EC) v této kategorii je 840 g/l. Obsah VOC v tomto výrobku připraveného k použití je 415 g/l.